



Waltl Design

info@waltl-design.de
www.waltl-design.de

Am Bahndamm 11
89168 Niederstotzingen
Telefon (07325) 4708
Telefax (07325) 951095

Datenblatt Epoxidharze

Luftfahrtzulassung

Material		Harz L20	Härter EPH 161	Härter EPH 161				
			Daten des verstärkten gehärteten Harzes (GFK)	Daten des verstärkten gehärteten Harzes (CFK)				
Biegefestigkeit	MPa		488	730				
Druckfestigkeit	MPa		360	444				
Schlagzähigkeit	Kj/m²		205					
E-Modul Biegeversuch	MPa		23500	46000				
Interlaminare Scherfestigkeit bei RT	MPa		36	54				

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtum vorbehalten. Weitere Informationen auf Anfrage.